

Description générale

Les tissus grillés des fibres de verre combinés avec le traitement superficiel spécialement étudié de la grille peuvent être utilisés dans une large gamme des applications.

Les mosaïques sont l'un des plus anciens éléments de construction décoratifs. La grille R 110, collée à l'arrière des éléments prédisposés, réduit le temps nécessaire pour installer de grandes mosaïques. Le papier est toujours largement utilisé pour cette raison, mais le tissu grillé des fibres de verre présente de nombreux avantages pour les consommateurs.

Les paramètres techniques

Norme d'entreprise: 0326 Grilles de verre

| Caractéristiques | Unités Description | R 110 A101 | |
|--------------------------------------|--|------------|-------|
| | | Chaîne | Trame |
| Dimension des mailles | mm / valeur informative | 4 | 4 |
| Largeur (1) | cm / la valeur individuelle | 100 | |
| Longueur du rouleau (1) | m / la valeur individuelle | 500 | |
| Épaisseur du tissu apprêté | mm / valeur informative | 0,6 | |
| Masse superficielle du tissu écru | g/m ² / valeur informative | 110 | |
| Masse superficielle du tissu apprêté | g/m ² la valeur individuelle, minimum | 128 | |
| Mode de l'apprêtage du tissu | résistante aux alkalis sans amollissant, prévenue le glissement des fils | | |

(1) Other dimension on request

Résistance et allongement:

Les différentes solidités minimales (N/50 mm) et l'étirement maximal (%) pendant l'obtention de la solidité minimale vérifiée selon DIN EN ISO 13934-1 :

| | Résistance | Allongement |
|------------------------|------------------------|----------------|
| La mode du placement | la valeur individuelle | Valeur moyenne |
| Conditions normales | 1700 / 1000 | 3,5 / 4,5 |
| Essai rapide (6 heure) | 1000 / 600 | 3,5 / 4,5 |

Informations complémentaires

- **Contrôle, réception**
Mode de la contrôle, prise d'échantillons et réception se trouvent dans la norme d'entreprise 0326
- **Emballage**
Les tissus sont emballés verticalement dans un carton, qui est placé sur la palette de bois. La mode d'emballage concrète est donnée dans la norme d'entreprise pour l'emballage ou elle est convenue avec le client
- **Stockage**
Il faut stocker les rouleaux emballés dans des lieux de stockage secs, autant qu'il est passible ces lieux d'attédir à l'intervalle de température - 10 °C jusqu'à + 50 °C

Fiche technique

Propriétés

- Excellentes propriétés de liaison
- Excellente résistance à la traction et rigidité
- Propriétés hygiéniques
- Produits personnalisés



Edité par:
ADFORS Construction Products Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovska 106
CZ – 570 21 Litomyšl
Tel: + 420 461 651 111
Fax: + 420 461 612 769
www.sg-adfors.com

ADFORS Construction Products Europe
se réserve le droit d'apporter tout changement sur les informations présentes dans ce document sans avertissement préalable.

Fiché technique No. 55
Dernière mise-à-jour: 10/09/2012