

GlasGrid® CG/CGL

Einbauverfahren



Diese Einbauanleitung legt die Kriterien für einen sicheren und erfolgreichen Einbau der glasfaserverstärkten Verbundstoffe ADFORS GlasGrid CG50L, CG100L, CG200L, CG50 und CG100 fest. Für die richtige Wahl des Systems und des Einbauverfahrens steht Ihnen ein technischer Mitarbeiter von Saint-Gobain ADFORS für eine fachmännische Beratung zur Verfügung.

■ Einbauablauf

- Transport und Lagerung
- Allgemeine Baustellenbedingungen
- Berücksichtigung der Wetterbedingungen
- Anspritzen der Bitumenemulsion
- Installation des Gitters
- Überlappung und Passgenauigkeit
- Prüfung der einwandfreien Klebekraft
- Grenzbedingungen
- Asphalteinbau
- Gesundheit & Sicherheit
- Schlussbemerkung



ADFORS GlasGrid CG



ADFORS GlasGrid CGL

■ Transport und Lagerung

- Das Produkt in der Originalverpackung des Herstellers lagern.
- ADFORS GlasGrid CGL/CG sollte möglichst in einem trockenen und sauberen Raum gelagert werden. Die Lagerung auf der Baustelle erfolgt in einem Materialcontainer.
- Nach der Vertrassung des Materials die Rollen vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen schützen.
- Lagerung und Transport der Rollen bei Temperaturen zwischen -10 °C und +80 °C sowie bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 85%.
- Paletten nicht stapeln. Geöffnete Paletten vor dem Herausfallen einzelner Rollen sichern. Das Stapeln von ADFORS GlasGrid CGL/CG-Rollen außerhalb der Originalpaletten über einen längeren Zeitraum wegen möglicher Verformung der Rollen vermeiden.

■ Allgemeine Baustellenbedingungen

- Vor Einbau der Asphalteinlage ADFORS GlasGrid CGL/CG Sichtkontrolle des zu überbauenden Straßenbelags vornehmen.
- Der bestehende Straßenbelag sollte keine Unebenheiten, Ausbrüche und strukturelle Instabilität aufweisen. Straßenbereiche vorab fachgerecht reparieren.
- Schadstellen, Risse (größer als 6 mm) und lose Ausbrüche sind fachgerecht zu verfüllen. Bei Betonfahrbahnen sind Risse und Stoßfugen zu vergießen.
- Die Unterlage muss frei von Schmutz, Wasser, Öl und anderen Fremtteilen sein. Sie ist vor Beginn der Installation mit Besen oder Druckluft zu reinigen. **(Abb.1)**
- Bei Regen bzw. Regengefahr ADFORS GlasGrid CG/CGL nicht installieren.
- Das Glasfasergitter ADFORS GlasGrid CGL/CG kann direkt auf eine alte, vorher grundgereinigte Asphaltoberfläche oder auf einer gefrästen Trag- bzw. Binderschicht installiert werden. Das Anspritzen der Bitumenemulsion erfolgt vor der Installation des Gitters. **(Abb. 2)**
- Gefräste Oberflächen müssen für die sichere Installation von ADFORS GlasGrid CGL/CG mit einem Fräsrillenabstand \leq LA10 ausgeführt werden.
- Für in dieser Einbauanleitung nicht aufgeführte Anwendungsfälle erstellt Ihnen auf Anfrage ein Fachmann der Saint-Gobain ADFORS eine abgestimmte Einbauspezifikation.



Abb.1: Wasserhochdrucktechnologie zur optimalen Reinigung der Asphaltoberfläche



Abb. 2: Typische ADFORS GlasGrid CGL/ CG Verlegung auf gefräster Oberfläche (optimal durchtränktes Gitter)

■ Berücksichtigung der Wetterbedingungen

- Die lokalen Wetterbedingungen müssen im Bezug auf den Deckeneinbau beachtet werden. (z. B. Temperaturen, Niederschlag).
- Es ist mit äußerster Sorgfalt vorzugehen, wenn der Einbau im Grenztemperaturbereich ausgeführt wird. Die Emulsion zur Anspritzung der Sanierungsfläche sollte den Wetterbedingungen angepasst werden. ADFORS GlasGrid CGL/CG darf bei Niederschlag nicht eingebaut werden.
- Sollte es nach der Installation des ADFORS GlasGrid CG/CGL-Systems zu Regenfällen kommen, muss die Fläche vor dem Einbau der nächsten Asphalttschicht vollkommen abtrocknen und darf nur eingeschränkt befahren werden.

■ Anspritzen der Bitumenemulsion

- Vor Installation des Glasfasergitters ADFORS GlasGrid CGL/CG ist eine polymermodifizierte Bitumenemulsion (empfohlen C69BP3-OB-1) aufzutragen. Dieser Vorgang ist mit Hilfe eines kalibrierten Rampenspritzgerätes durchzuführen. **(Abb. 3)**
- Anspritzmenge und Emulsionstyp sind wichtige Faktoren für eine sichere Installation des CGL/CG-Systems. Sie variieren in Abhängigkeit von verschiedenen Baustellenbedingungen und Umwelteinflüssen. Die Menge und Sorte der zu verwendenden Emulsion sollte jeweils projektbezogen durch die örtliche Bauleitung in Absprache mit einem Fachmann von Saint-Gobain ADFORS festgelegt werden.
- Die empfohlene Anspritzmenge für eine erfolgreiche Installation von ADFORS GlasGrid CGL/CG ist in der **Tab.1** angeführt.
- Die tatsächlich notwendige Anspritzmenge ist abhängig von verschiedenen Baustellenbedingungen, dem verwendeten ADFORS GlasGrid-System und der zu verwendenden Emulsion. Grundsätzlich soll eine polymermodifizierte Bitumenemulsion mit einem Bitumenanteil von mindestens 60% verwendet werden.
- Die Bitumenemulsion muss vor Einbau der Deckschicht komplett gebrochen sein **(Abb. 5, 9)**.



Abb. 3: Haftschichtauftrag vor ADFORS GlasGrid CGL Verlegung

Empfohlene Anspritzmengen zur Installation des ADFORS GlasGrid CGL/CG (Bitumenemulsion C69BP3-OB-01 in kg/m ²)		
GlasGrid	Feingefräste Oberfläche, vorhandene Asphalt- oberfläche und neue Asphaltbahn	Grob gefräste Oberfläche
CGL ^{*1}	0,6-1,0 kg/m ²	1,0-1,2 kg/m ²
CG ^{*2}	1,2-1,8 kg/m ²	1,8-2,5 kg/m ²
Auftrags- mengen- formel	$R = A * \frac{100}{S}$ <p>R ...Gesamtmenge der angespritzten Emulsion für das Projekt A...Projekt-Auftragsmenge definiert mit 100% Bitumenbedarf S...Feststoffkonzentration der verwendeten Emulsion</p>	<p>Beispiel: Projekt-Auftragsmenge ist 0,3 kg/m [100% Bitumen]. Für das Projekt wird eine Emulsion mit 60% Feststoffgehalt verwendet. [C60BP1-S]</p> $R = 0,3 * \frac{100}{60} = 0,5 \text{ kg/m}^2$
<p>*1 Durchschnittliche Absorptionsraten für CGL ist 0,35 kg/m². *2 Durchschnittliche Absorptionsraten für CG ist 0,85 kg/m².</p>		

Tab. 1: Empfohlene Bitumenemulsionsmenge für die Installation von ADFORS GlasGrid CGL/CG.

■ Installation des Gitters

- Das Glasfasergittergewebe ADFORS GlasGrid CGL/CG und die Emulsionsschicht sollten durch geschultes Fachpersonal eingebaut werden. Eine maschinelle Installation ist der manuellen vorzuziehen. **(Abb. 4, 5)**
- Die mit ADFORS GlasGrid CGL/CG zu überbauende Asphaltfläche sollte eine Oberflächentemperatur zwischen 5 °C und 60 °C haben.
- Es wird empfohlen frisch eingebaute Asphalttschichten auf unter 43 °C abkühlen zu lassen.
- Das Bewehrungssystem ADFORS GlasGrid CGL/CG wird mit der Faserstoffseite nach unten ausgerollt. Dabei ist zu beachten dass der Grad der Bitumenabsorption wie auf dem Bild 5 erfolgen soll.

- Mit der Installation von ADFORS GlasGrid CGL/CG soll unverzüglich nach dem Anspritzvorgang begonnen werden. Der Bauablauf ist so einzustellen, dass die Emulsion noch im flüssigen Zustand in das Gewebe penetriert.
- Ein voller Kontakt zwischen der Unterlage und dem Glasfasergitter muss sichergestellt werden. Durch einen ausreichenden Druck auf das Gitter wird eine Wellen- oder Faltenbildung vermieden. Notfalls nachträglich mit Handbesen und Walze den Anpressvorgang wiederholen.
- Das Glasfasergitter bei Kurven einschneiden und überlappen lassen um Wellenbildung zu vermeiden.
- An den Fahrbahnrandern das Gitter ca. 5 - 10 cm aussparen.
- Das Asphaltbewehrungsgitter muss bis zum Einbau der Asphaltdeckschicht vor unnötiger Befahrung geschützt werden.
- Das Bewehrungsgitter muss innerhalb von 24 Stunden nach Installation mit Asphalt überbaut werden.



Abb. 4: Maschinelle Verlegung ADFORS GlasGrid CGL

■ Überlappung und Passgenauigkeit

- Die Überlappung am Rollenende soll 15-20 cm betragen. Es ist darauf zu achten, dass die Überlappung in der Arbeitsrichtung geschindelt wird. (Abb. 6)
- Die Überlappung in Längsrichtung soll mindestens 5 cm betragen (Markierungsstreifen). (Abb. 7)
- ADFORS GlasGrid CGL/CG mit einem Cuttermesser im Bereich von Schachteinbauten ausschneiden.
- ADFORS GlasGrid CGL/CG durch Einbau von Kurzlängen überlappend durch Kurven führen.
- Überlappungsbereiche sollten sich dabei nicht überschneiden sondern versetzt angeordnet werden. Der Abstand zwischen den Überlappungsbereichen sollte mindestens 0,5 m betragen.
- Es ist sicherzustellen, dass die Bitumenemulsion auch zwischen den sich überlappenden Schichten aufgetragen wird.



Abb. 5: Manuelle Verlegung ADFORS GlasGrid CGL

■ Prüfung der einwandfreien Klebekraft

- Das Glasgittergewebe ADFORS CGL/CG auf eine Fläche installieren, welche die Projektbedingungen optimal repräsentiert (ca. 1 m²).
- Sobald die Haftschicht voll ausgehärtet ist, den Haken einer kalibrierten Federwaage mittig im verlegten Gitter befestigen und nach oben ziehen. (Abb. 8)
- Liegt die Ablösekraft bei mehr als 9 kg kann das Gitter mit Asphalt überbaut werden - wird die Ablösekraft nicht erreicht ist ein Nachreinigen der Oberfläche zu empfehlen und die Prüfung zu wiederholen.
- Wird die erforderliche Ablösekraft erneut nicht erreicht, bitte den Techniker von Saint-Gobain ADFORS zu Rate ziehen. Das Glasgittergewebe ist erst dann mit Asphalt zu überbauen, wenn die nötige Haltekraft erreicht wird.
- Es ist mindestens eine Prüfung pro 300 m² der Oberfläche auszuführen und das Ergebnis in kg aufzuzeichnen.




Abb.6: Überlappung von Gitterenden




Abb.7: Längsüberlappung von Gitterenden

■ Grenzbedingungen

- Vor dem Asphaltüberbau sollen nur Baumaschinen und Noteinsatzfahrzeuge das installierte Glasfasergitter befahren. Eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h ist dabei einzuhalten..
- Die Fahrzeuge sollten das Drehen und Bremsen auf dem Glasfasergitter auf ein notwendiges Minimum beschränken.
- Einzelrisse in der Tragschicht sind mit einer Mindestbreite von $\geq 1,0$ m zu überbauen (mindestens 0,5 m auf jeder Seite eines Risses).
- Um eine optimale Befahrbarkeit bei sehr heißen und sehr kalten Außentemperaturen zu gewährleisten, wird ein Ab-splitten der mit GlasGrid CGL/CG belegten Fläche empfohlen. Material Edelsplitt 2/5 mit ca. 1,0 - 1,5 kg/m².



Abb. 8: Zugfestigkeitsprüfung

■ Asphaltbau

- Das Bewehrungsgitter muss innerhalb von 24 Stunden nach Installation mit Asphalt überbaut werden.
- Scharfes Bremsen, starke Lenkbewegungen und unnötiges Stehen der Lieferfahrzeuge auf dem Glasfasergitter sind zu vermeiden.
- Das ADFORS GlasGrid CGL/CG-System muss mit einer Heiasphaltschicht (Mindeststrke nach Verdichtung 40 mm) abgedeckt werden. Allgemein wird eine Mindeststrke nach der Verdichtung von 50 mm empfohlen. **(Abb. 9)**
- Deckeneinbau in steilen Strecken, scharfen Kurven und in Bereichen mit hoher auf die Struktur des Straenbelags wirkender Scherkraft vorab mit einem Fachmann von Saint-Gobain ADFORS besprechen.
- Bei Wellenbildung vor dem Fertiger ADFORS GlasGrid CGL/CG ggf. nachwalzen oder durch Einschneiden berlappend legen.



Abb. 9: Deckschichteinbau

■ Gesundheit & Sicherheit

- Weil Fiberglas die Haut reizen kann sollen bei der Arbeit mit dem Gitter geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrillen getragen werden.

■ Schlussbemerkung

- Im Falle von Fragen oder spezifischen Einbauparametern, wenden Sie sich bitte an unseren Saint-Gobain ADFORS Fachmann.
- Garantieansprche knnen aufgrund der Informationen in dieser Richtlinie nicht geltend gemacht werden.
- Da Saint-Gobain ADFORS keine Kontrolle ber die Planung, Ausfhrung, Hilfsmaterial oder Einbaubedingungen hat, gewhrt Saint-Gobain ADFORS keine Garantie auf die Ausfhrung oder Ergebnisse in Bezug auf Installation oder Anwendung des Glasfasergittergewebes ADFORS GlasGrid CGL/CG. Diese Ausschlussklausel umfasst alle stillschweigenden, gesetzlichen oder anderen Garantien, einschlielich der Zusicherung der Marktgngigkeit oder der Eignung fr einen konkreten Zweck. Der Kufer und/oder der Benutzer sollten eigene Prfungen ausfhren, um die Eignung und Tauglichkeit des Produkts fr den konkreten Zweck unter den gegebenen Bedingungen zu bestimmen.

SCHÄDEN AUF DER STRASSE?

Die neue GlasGrid-App
bringt die Lösung!



SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Sokolovská 106

570 21 Litomyšl • Czech Republic

Tel: +420 461 651 111

Fax: +420 461 651 231

glasgrid.eu@saint-gobain.com

www.glasgrid.com/de

www.adfors.com

CE 1021-CPR-040/15-1
2015

CE 0799-CPD-123
2012

ADFORS GlasGrid® wird in einem gemäß ISO 9001:2008, EN15381:2008 zugelassenen Betrieb von Saint-Gobain ADFORS hergestellt.

ADFORS GlasGrid® ist ein registriertes Warenzeichen SAINT-GOBAIN ADFORS. U.S. Patent 8,038,364; 8,349,431 und 8,882,385. Weitere Patente bevorstehen.

© 2018 SAINT-GOBAIN ADFORS

1837/2018.02